



Technisches Datenblatt

Beschreibung

Massiv-Terrassendielen aus Premium WPC in hellem und dunklem Braun oder Dunkelgrau. Die Design-Dielen bestehen zu ca. 60 % aus natürlichem holzmehlhaltigem Material (vorwiegend Fichte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Recycelter Holz-Kunststoff-Verbundstoff FSC-zertifiziert). Zu etwa 30 % bestehen die Design-Dielen aus Polyethylen (HDPE) und zu etwa 10 % Additiven (Farbstoff etc.). Sie zeichnen sich aus durch eine sehr gute Witterungsbeständigkeit.

Premium Massiv-Terrassendielen sind schadstofffrei (ohne Schwermetalle, FCKW, PCB, Imprägnierstoffe oder Holzschutzmittel).

Rutschfestigkeitstest

nach EN 15534-1, EN ISO 11359-2, ASTM D6109-13, ASTM D7031-11

Feuerbeständigkeit

nach EN 14041:2004, EN 14342:2013

Eigenschaften	Einheit	Norm	Messwert
Aufbau / Abmessungen			
Dicke der Diele	mm	20	20 ⁺⁰ -1
Dielenbreite / Deckbreite	mm	140	140 ⁺² -2
Lieferlängen	mm		Nennlängen ⁺⁵ -5
Materialdichte	kg/m ³		ca. 1250
Bedarf pro qm	l/m ²		7,00
Elastizitätsmodul	Mpa	ASTM D6109-13	7380
Druckfestigkeit	Mpa	ASTM D7031-11	47,0
Biege-Elastizitätsmodul	N	ASTM D4495-12	3196

Imtexas GmbH

Am Niederfeld 2
85664 Hohenlinden
Geschäftsführer: Yuriy Tuz, Dmitry Karpov

Amtsgericht München: HRB 250736
USt-IdNr.: DE 325 995 332

www.imtexas.de
service@imtexas.de
+49 (0) 176 627 635 14
+49 (0) 8124 910 28 10



Eigenschaften (Mittelwerte)


	Einheit	Norm	Ergebnis Fremd- überwachung	Grenzwert
Bruchkraft einer Diele bei einem Auflagerabstand (von Lw = 300 mm, 20°C)	N	EN 15534-1	4048	≥ 3300
Bruchkraftabfall durch Feuchteinwirkung unter zyklischen Bedingungen	%	EN 15534-1 8.3.2	9,0	≤ 18,0
Kriechverhalten: bleibende Verformung durch 85 kg, nach 7 Tagen, 50 °C, Auflagerabstand Lw = 300 mm	mm	EN 15534-1 7.4.1	1,58	≤ 10
Rutschfestigkeit. Pendel-Test (Longitudinal / Horizontal)	Wert	EN 15534-1 6.4.2	74 / 92	≥ 36
Widerstandsfähigkeit gegen fallende Massen (Massives WPC-Vollprofil)	mm	EN 15534-1 7.1.2	0,2	≤ 0,5
Keines von 10 Prüfmustern darf ein Versagen mit einer Risslänge ≥ 10 mm oder einer Tiefe des Resteindrucks ≥ 0,5 mm aufweisen.			0	≤ 10
Belastbarkeit gegenüber, Löcherung (Brinell Härte)	HB	EN 15534-1 7.5	82	≥ 36
Wasserlagerung, Wasseraufnahme (28 Tage, 20°C)	%	EN 15534-1 8.3.1	3,51	≤ 7,0
Wasserlagerung, Längenzunahme (28 Tage, 20°C)	%	EN 15534-1 8.3.1	0,02	≤ 0,4
Wasserlagerung, Breitenzunahme (28 Tage, 20°C)	%	EN 15534-1 8.3.1	0,02	≤ 0,8
Wasserlagerung, Wasseraufnahme (28 Tage, 20°C)	%	EN 15534-1 8.3.1	1,55	≤ 4,0
Boiling-Test (Mittelwert der Wasseraufnahme)	%	EN 15534-1 8.3.3	2,98	≤ 7,0
Wärmeausdehnungskoeffizient, längs (-20, C~80°C)	/ K	EN ISO 11359-2 EN 15534-1 9.2	37×10 ⁻⁶	≤ 50×10 ⁻⁶

Empfangenes Musterfoto

WPC Premium-Terrassendiele Massiv, 20 x 140 mm, glatt / fein



Vorder- und Rückansicht



Ansicht des Abschnitts

Imtexs GmbH

Am Niederfeld 2
85664 Hohenlinden
Geschäftsführer: Yuriy Tuz, Dmitry Karpov

Amtsgericht München: HRB 250736
USt-IdNr.: DE 325 995 332

www.imtexs.de
service@imtexs.de
+49 (0) 176 627 635 14
+49 (0) 8124 910 28 10